

Hoja de Datos de Producto

Edición 01/05/2013
 Identificación n.º 5.6.4
 Versión n.º 1
 Sikafloor® ProSeal-30

Sikafloor® ProSeal-30

Barniz sellador de alto brillo para pavimentos

Descripción del Producto	Sikafloor® Proseal -30 es un revestimiento impermeable a base de resinas acrílicas, especialmente indicado para el sellado de pavimentos de hormigón impreso Sikafloor® -6 Stamp.
Usos	<ul style="list-style-type: none"> ■ Protección y embellecimiento del pavimento de hormigón impreso Sikafloor® -6 Stamp ■ Pavimentos de hormigón impreso ■ Pavimentos de parkings con tráfico ligero
Características/Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Alta resistencia al lavado ■ Buena resistencia a la intemperie ■ Buen acabado estético ■ Buena resistencia a la abrasión
Datos del Producto	
Forma	
Apariencia/Color	Líquido incoloro
Presentación	23 litros
Almacenamiento	
Condiciones de almacenamiento/Conservación	12 meses, desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados. En lugar seco y fresco, protegido de las heladas, En lugar seco y fresco, entre 5°C y 20°C.
Datos Técnicos	
Base química	Resinas acrílicas
Densidad	~ 0,93 kg/l (a +20°C)
Contenido en sólidos	30%
Información del Sistema	
Estructura del sistema	1-2 capas
Detalles de Aplicación	
Consumo	~ 0,2 l/m ²
Calidad del soporte	El soporte debe estar limpio y seco, libre de polvo, aceites, eflorescencias, etc.
Preparación del soporte	Se deberán eliminar toda la suciedad, polvo, partes sueltas, preferiblemente con medios mecánicos.



Condiciones/Limitaciones de Aplicación

Temperatura del soporte +5°C mínimo/ +30°C máximo.

Temperatura ambiente +5°C mínimo / +30°C máximo.

Humedad relativa < 4%

Instrucciones de Aplicación

Mezclado Sikafloor® Proseal -30 se presenta listo para su uso. Se deberá homogeneizar previamente a su aplicación

Método/Herramientas de aplicación Sikafloor® Proseal -30 puede ser aplicado directamente con brocha ó rodillo .

Limpieza de herramientas Los útiles y herramientas se limpiarán inmediatamente después de su uso con Diluyente C.

Repintabilidad/Tiempo de espera Mínimo 12 horas dependiendo de la temperatura

Detalles de Curado

Curado Sikafloor Proseal-30 no requiere ningún curado especial, aunque se debe proteger de la lluvia, al menos durante las primeras 3 horas (a 20°C).

Nota Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Instrucciones de Seguridad e Higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad.

Regulación EU 2004/42 Directiva VOC-Decopaint

De acuerdo con la Directiva EU-2004/42 el contenido máximo permitido de Voc (producto categoría IIA/j tipo sb) es 750/750 g/l (Límites 2007/2010) para el producto listo para su uso

El máximo contenido del Sikafloor Pro Seal 22 < 750 g/l de VOC para el producto listo para su uso

Notas Legales

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página «www.sika.es».

OFICINAS CENTRALES Y FABRICA

Madrid 28108 - Alcobendas
P. I. Alcobendas
Carretera de Fuencarral, 72
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO

Madrid 28108 - Alcobendas
P. I. Alcobendas
C/ Aragoneses, 17
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

