

**Descripción:**

Morsis es un mortero seco formulado especialmente para trabajos de albañilería en base a áridos seleccionados, cemento y aditivos.

**Aplicaciones:**

Para enfoscado tradicional, es ideal por su gran plasticidad para tabiquería de ladrillos, bloques de hormigón, etc.

**Propiedades y ventajas:**

\* MUY BUENA TRABAJABILIDAD \* PREDOSIFICADO \* TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA \*

**Características Técnicas:**

Absorción de agua	18 ± 2%
Adherencia	> 3 kg/cm <sup>2</sup>
Capilaridad	1,7 ± 0,1 %
Color/es	blanco y gris.
Densidad curado	1,800 ± 0,05 g/cc.
Densidad en masa	2,050 ± 0,05 g/cc.
Densidad en polvo	1,400 ± 0,05 g/cc.
Reacción al fuego	clase A1
Resistencia a compresión	> 80 a 100 kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia a flexión	> 35 kg/cm <sup>2</sup>
Retención de agua	> 97%
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

**Preparación de la superficie:**

Debe de estar bien limpia, libre de polvo, partículas sueltas, grasas y aceites. Humedecer soportes o piezas muy absorbentes, con altas temperatura o viento, se recomienda humedecer el soporte.

**Limpieza de las Herramientas:**

Con abundante agua limpia mientras el mortero está fresco, luego de endurecido solo puede ser removido con medios mecánicos.

**Rendimiento:**

2 kg por m<sup>2</sup> en capa de 1 mm.

**Modo de Aplicación:**

- Morsis se amasa con agua, manual o mecánicamente con batidora eléctrica de bajas revoluciones 300 a 500 rpm
- Se deja reposar de 2 a 5 minutos y está listo para su aplicación sobre cerámica de ladrillos como enfoscado, procediendo después a su fratasado o para unir ladrillo, bloque, etc.
- Se aplica mediante llana, paletinas, etc. de acuerdo a los métodos tradicionales de colocación.
- En verano o con viento es conveniente humedecer el soporte ligeramente antes de la aplicación.

**Presentación:**

Se suministra en envases de:

Blanco

5 Kg    5 Env por caja  
25 Kg

Gris

5 Kg    5 Env por caja  
25 Kg

**Almacenamiento:**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5      abril de 2010

Departamento Técnico

2 años, en sus envases originales, bien cerrados almacenados en lugar fresco y seco.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



**SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION**

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: [info@teais.es](mailto:info@teais.es), [tecnico@teais.es](mailto:tecnico@teais.es)