

Descripción:

Capilais N es un mortero diseñado en base a ligantes de cemento y cal, de excelente transpirabilidad, diseñado para el saneamiento de fachadas o muros afectados por humedades de ascensión capilar, después del tratamiento de inyecciones de barrera con Teais Capi C, tanto en exteriores como en interiores.

Aplicaciones:

Saneamiento de muros y fachadas afectadas por humedades de ascensión capilar, enfoscados que reducen la formación de eflorescencias y moho en la superficie, facilita la evaporación del agua retenida en la pared.

Propiedades y ventajas:

* PERMITE LA EVAPORACION * ADECUADA TERMINACION ESTETICA * BUENA RESISTENCIA * MUY BUENA TRABAJABILIDAD *

Características Técnicas:

Absorción de agua	20 ± 3%
Adherencia	> 2 Kg/cm ²
Color/es	blanco
Densidad en masa	1,950 ± 0,05 g/cc
Densidad en polvo	1,15 ± 0,05 g/cc
Resistencia a compresión	> 30 Kg/cm ²
Resistencia a flexión	> 10 Kg/cm ²
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, sin grasas, aceites, polvo o pinturas. El revestimiento anterior, si lo hubiere, será eliminado y llegar hasta donde el soporte se encuentre compacto y estable. El soporte debe ser humedecido antes de aplicar CAPILAI N.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

20 kg por m² en capa de 2 cm espesor.

Modo de Aplicación:

- Se amasa con un 20 % de agua aproximadamente (20 litros de agua por cada 100 kg de producto). Se deja reposar de 5 a 10 minutos.
- Se aplica como un mortero tradicional, en un espesor promedio de 10 a 15 mm
- Finalmente se deja secar 7 días aproximadamente dependiendo de la temperatura ambiente y de la humedad.
- En interiores se puede regularizar con PERLAIS E.
- Como pintura de terminación es recomendable utilizar PINSIL D una pintura al silicato o bien pinturas a la cal.
- En caso de humedades de capilaridad es necesario la aplicación previa de un sistema de inyecciones que corten la humedad ascendente, como el sistema Teais Capi C que permite un bloqueo eficiente de la humedad de capilaridad, y posteriormente si se quiere se puede terminar con el mortero Capilais.

Presentación:

Se suministra en envases de:

25 Kg

Almacenamiento:

2 años en su envase original, cerrado almacenado protegido de la humedad en lugar fresco y seco.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es