

## Descripción:

Duroasfalt es un microhormigón de alta compatibilidad de secado rápido y resistencia adecuada, formado por ecoligantes cementosos, áridos de granulometría compensada, pigmentado en color negro.

## Aplicaciones:

Duroasfalt se utiliza para hacer reparaciones que requieran una rápida puesta en servicio en pavimentos de aglomerado asfáltico, reparaciones en carreteras, reparaciones en pavimentos industriales, anclar y fijar tapas, arquetas, carteles, postes, etc.

## Propiedades y ventajas:

\* MUY BUENA ADHERENCIA \* APAREJA BIEN CON EL AGLOMERADO ASFALTICO \* MUY BUENA TRABAJABILIDAD  
\* RAPIDA PUESTA EN OBRA Y EN SERVICIO \* TIXOTROPICO \*

## Características Técnicas:

Adherencia	> 1 N/mm <sup>2</sup>
Color/es	negro
Densidad curado	> 1,8 kg/lt
Espesor	de 10 a 80 mm
Resistencia a compresión	> 650 kg/m <sup>2</sup> a 28 días

## Preparación de la superficie:

El soporte debe estar limpio, libre de polvo y partículas sueltas y seco. Debe eliminarse el hormigón dañado y crear rugosidad en el soporte para la correcta aplicación. Si hubiera armaduras metálicas las mismas deben ser limpiar mediante cepillado manual o mecánico, o chorreo con proyección de partículas. Se humedecerá el soporte y se aplicará el producto cuando la humedad está remitiendo.

## Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con agua antes de que el producto endurezca.

## Rendimiento:

20 kg/m<sup>2</sup> por cada 1 cm de espesor

## Modo de Aplicación:

- Se amasa con agua hasta formar un mortero de consistencia tixotrópica.
- Se extiende en el bache previamente preparado, compactandolo con una pala o una paletina.
- Se reglea si es necesario y se fratas para darle la textura adecuada.
- Seca en unos 20 minutos y es transitable en dos horas aproximadamente (20°)

## Presentación:

Se suministra en envases de:

25 Kg

## Almacenamiento:

Dos años en sus envases originales almacenados en lugar fresco y seco, protegidos de la intemperie.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es