



# hormipavi fast

Mortero de endurecimiento rápido para trabajos de mantenimiento de carreteras

Edición: 1 enero de 2014

Departamento Técnico

## Descripción:

Hormipavi Fast es un mortero de base cementosa, predosificado, de un componente, para fijación y apoyo. De color oscuro para que encaje bien con la superficie asfáltica de la calzada.

## Aplicaciones:

Hormipavi Fast se utiliza para fijación de arquetas, reparaciones de hormigones, anclaje de mobiliario urbano, reparación de juntas en carreteras, fijación de luces en pistas de aeropuertos.

## Propiedades y ventajas:

\* RAPIDO CURADO \* RAPIDA PUESTA EN SERVICIO \*  
COLOR GRIS OSCURO \* CONSISTENCIA AJUSTABLE \*  
BUENA ADHERENCIA AL HORMIGON Y AL ASFALTO \*

## Características Técnicas:

Adherencia	> 1,5 N/mm <sup>2</sup>
Densidad	2,00 kg/lit
Resistencia a compresión	(EN 196-1) 2 horas de 12 a 20 N/mm <sup>2</sup> según consistencia
Resistencia a compresión	(EN 196-1) 24 horas de 25 a 30 N/mm <sup>2</sup>
Resistencia a compresión	(EN 196-1) 28 días de 48 a 55 N/mm <sup>2</sup>
Temperatura de trabajo	+5°C a +35°C

## Preparación de la superficie:

La superficie de aplicación debe estar limpia, sin elementos que puedan perjudicar la adherencia. Firme y resistente.

## Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con agua mientras el material está fresco.

## Rendimiento:

2,0 kg/lit

## Modo de Aplicación:

Hormipavi Fast se puede mezclar manualmente o mecánicamente en una hormigonera.

La cantidad de agua es de 3 lts para consistencia pastosa y 3,5 lts para consistencia plástica.

La consistencia puede variarse en función de la cantidad de agua con la que se realice el amasado, y de la temperatura.

La vida de la mezcla depende de la temperatura, variando desde 30 min a 5°C a 5 min a 30°C.

La habilitación al tráfico depende también de la temperatura, siendo de 2 horas para 20°C.

Tiene muy buena adherencia al hormigón y al asfalto.

Se pueden añadir áridos limpios en trabajos en los que se requiere gran volumen de relleno, se recomienda el uso de los áridos Hormigrout Filler, en proporción de una parte de polvo por media parte del piedra en volumen.

## Presentación:

Se suministra en envases de:

sacos

25 Kg

## Almacenamiento:

Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es