

Descripción:

Duroais Parcheo es un producto en polvo que se amasa con agua, para realización de bacheos en pavimentos de hormigón, está basado en ligantes cementicios, áridos de cuarzo, y aditivos .

Aplicaciones:

Duroais Parcheo se utiliza para relleno de baches en pavimentos de hormigón, que requieran buena resistencia mecánica y durabilidad, en locales industriales, almacenes, zonas de carga y descarga, pavimentos interiores o exteriores, caminería, etc. Es muy adecuado para la realización de bacheos y rellenos en zonas en las que posteriormente se realizarán capas de regularización con Duroais Capa Continua.

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * MUY BUENA RESISTENCIA
* MUY BUENA DURACION * BUENA RESISTENCIA A LA ABRASION * BUENA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE *

Características Técnicas:

Absorción de agua	24 ± 2%
Adherencia	> 1,5 N/mm ²
Capilaridad	< 0,2 % a 60 minutos
Color/es	gris cemento
Densidad curado	1,750 ± 0,05 g/cc
Densidad en masa	1,950 ± 0,05 g/cc.
Densidad en polvo	1,250 ± 0,05 g/cc.
Resistencia a compresión	> 25 N/mm ² a 28 días (EN-13892-2)
Resistencia a flexión	> 5 N/mm ² a 28 días (EN-13892-2)
Resistencia a la abrasion	Clase "AR2" alta resistencia a la abrasión, huella menor a 0,02 mm
Retención de agua	> 97%
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

El soporte debe estar limpio sin polvo, libre de grasas, aceites o sustancias que dificulten la adherencia. Las superficies confinadas de reparación deben estar correctamente cajeadas.

Limpieza de las Herramientas:

Con agua limpia mientras el material está fresco, una vez endurecido solo puede ser removido por medios mecánicos.

Rendimiento:

Aprox. 1,8 kg/l.

Modo de Aplicación:

- Para una adecuada preparación de la superficie es necesario delimitar el bache con líneas rectas y marcar las mismas con amoladora, realizando un corte de poca profundidad sobre las líneas marcadas.
- Eliminar el material comprendido entre los cortes.
- El hormigón que queda debe estar firme, resistente para realización de los bacheos.
- Se amasan el componente en polvo con agua en una proporción de 6 lts de agua por saco de 25 kg de polvo.
- La mezcla se realiza manualmente o con mezcladora a baja velocidad (300 a 500 rpm).
- Se aplica en el bache por vertido.
- La superficie de contacto estará ligeramente humedecida en el momento de la aplicación.
- Una vez que finalizó el fraguado se pulveriza sobre la superficie una capa fina de Lacuris para mejorar el curado.
- Las reparaciones realizadas deben mantener las mismas juntas del hormigón en el que se realizan las reparaciones.

Presentación:

Se suministra en envases de:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



duroais parcheo

PRODUCTO PARA REALIZACION DE BACHEOS EN PAVIMENTOS INDUSTRIALES

Edición: 7 abril de 2010

Departamento Técnico

25 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus sacos originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas y protegidos de la intemperie.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es