



teais paviforte

Tratamiento líquido endurecedor y consolidante

Edición: 1 noviembre de 2016

Departamento Técnico

Descripción:

Teais Paviforte es un tratamiento líquido basado en una mezcla de resinas y sustancias minerales y nanopartículas, con gran poder de penetración y capacidad de endurecimiento.

Aplicaciones:

Teais Paviforte se utiliza para consolidación superficial de pavimentos industriales de hormigón y hormigón pulido. Almacenes, centros comerciales, aparcamientos, etc. Mejorar la resistencia a la abrasión de pavimentos cementosos, mejorar la resistencia al rallado. Tratamiento posterior a la terminación de pavimentos de hormigón pulido. Tratamiento antipolvo de pavimentos de hormigón o mortero. Endurecimiento de superficies de hormigón o mortero.

Características Técnicas:

Color/es	líquido transparente
Densidad	1,12 kg/lt
PH	11
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Propiedades y ventajas:

* NO FORMA CAPA APLICADO CON EL RENDIMIENTO RECOMENDADO * PENETRA BIEN EN EL SOPORTE * MEJORA RESISTENCIA A ABRASION * AUMENTA LA DURABILIDAD * REDUCE EL MANTENIMIENTO * MEJORA LA RESISTENCIA QUIMICA *

Preparación de la superficie:

El soporte debe estar limpio, libre de polvo, partículas, el soporte debe ser consistente, no debe tener grasas ni aceites, la superficie debe estar seca, sin humedad ni restos de agua,

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con agua mientras el material está fresco.

Rendimiento:

200 a 400 grs/m² según absorción del soporte

Modo de Aplicación:

- Teais Paviforte puede ser aplicado después de 2 o 3 días del vertido del hormigón, o del corte de las juntas.
- En el caso de superficies ya curadas se aplica directamente sobre el soporte limpio, seco y sin tratamientos o pinturas u otras sustancias que puedan dificultar la penetración del tratamiento consolidante.
- Se puede aplicar vertiéndolo directamente sobre el pavimento de manera homogénea. Es necesario evitar que haya zonas mojadas y secas simultáneamente. El líquido debe estar sobre el soporte entre 20 y 30 minutos.
- Una vez pasado el tiempo se debe eliminar el exceso de líquido secando y puliendo la superficie tratada.
- Terminada la operación de extendido y secado es conveniente no transitar al menos durante dos días.
- Se recomienda hacer una prueba previa para ver el consumo de producto.

Presentación:

Se suministra en envases de:

- 1 L
- 5 L
- 20 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



teais paviforte

Tratamiento líquido endurecedor y consolidante

Edición: 1 noviembre de 2016

Departamento Técnico

Almacenamiento:

Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie, y almacenados en lugar fresco y seco.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es