

**Descripción:**

Pasta de rayar para interiores y exteriores, a base de resinas vinílicas y cargas de granulometrías seleccionadas. Actúa como revestimiento de gran efecto decorativo. Se fabrica en dos granulometrías diferentes: Grano fino: aproximadamente 1 mm. Grano grueso: aproximadamente 2 mm. A base de resinas vinílicas y cargas de granulometrías seleccionadas, actúa como revestimiento de gran efecto decorativo.

**Aplicaciones:**

Revestimiento de fachadas, patios de luces, cajas de escaleras, tanto en interiores como en exteriores.

**Propiedades y ventajas:**

\* IMPERMEABLE \* DURABLE \* COLORES ESTABLES A LA LUZ \* MUY BUENAS PROPIEDADES ESTETICAS \*

**Características Técnicas:**

Aspecto	mate texturado
Color/es	blanco y otros según carta.
Densidad	G.F...1,9 ± 0,07 g/cm <sup>3</sup> a 20°C G.G...1,87 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup> a 20°C
Expansion volumétrica	
Expansion volumétrica	
Expansion volumétrica	
Seco totalmente	3 días a 20°C
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Viscosidad	48.000±16.000 mPa.s

**Preparación de la superficie:**

La superficie debe estar limpia, sin grasas ni aceites ni partículas sueltas.

**Limpieza de las Herramientas:**

Con abundante agua limpia mientras el material está fresco, una vez endurecido solo puede ser removido por medios mecánicos.

**Rendimiento:**

F: 2 a 2,5 kg por m<sup>2</sup>; G: 2,5 a 3 kg por m<sup>2</sup>.

**Modo de Aplicación:**

- Homogeneizar adecuadamente el producto removiéndolo manual o mecánicamente con batidora eléctrica de bajas revoluciones 300 a 500 rpm.
- Aplicar una capa de imprimación IMPRILAIS mediante brocha o rodillo.
- Dejar secar completamente.
- En caso de aplicar Relais sobre soportes de madera (madera o chapa de madera) la imprimación adecuada es el Imes Granulado, que se aplica mediante brocha o rodillo, una mano o dos según la absorción del soporte.
- Aplicar con llana de acero inoxidable y luego, una vez extendido el producto, cuando empiece a secar, pasar la llana de forma vertical, horizontal o haciendo círculos hasta encontrar el dibujo deseado.
- Los soportes de aplicación tienen que estar limpios, saneados, firmes, secos. Todas las reparaciones de albañilería como correcciones de fisuras, etc se realizarán antes de la aplicación del revestimiento.
- Los morteros deberán tener al menos 28 días de curado.
- No aplicar en previsión de lluvias, con vientos fuertes, con heladas, con temperaturas muy bajas, o con cualquier condición meteorológica adversa.

**Presentación:**

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 4 junio de 2010

Departamento Técnico

Se suministra en envases de:

Rústico Fino

25 Kg

Rústico Grueso

25 Kg

Standard F

25 Kg

Standard G

25 Kg

### Almacenamiento:

Guardar en lugar fresco y seco durante 1 año como máximo en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es