

## Descripción:

Revogacal Rústico es un revoco con ligantes en base a cal hidráulica, áridos seleccionados con curvas granulométricas compensadas, aditivos que mejoran la trabajabilidad, aditivos hidrofugantes y pigmentos inorgánicos.

## Aplicaciones:

realización de capas base en restauraciones o en revestimientos de morteros de cal, con diversas terminaciones, como estucados, fratasados, esgrafiados, etc.

## Propiedades y ventajas:

MUY BUENA TRABAJABILIDAD \* BUEN ASPECTO ESTETICO  
\* MUY BUENA PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA \*  
RESISTENTE \*

## Características Técnicas:

Absorción de agua	25% + - 0,05
Adherencia	> 3 kg/cm <sup>2</sup>
Color/es	blanco y otros bajo pedido
Composición	Cal hidráulica, áridos seleccionados, aditivos
Densidad en masa	1,75 kg/lit
Densidad en polvo	1,35 kg/lit
Resistencia a compresión	38 kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia a flexión	15 kg/cm <sup>2</sup>
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Tiempo Abierto	2 1/2 a 3 horas

## Preparación de la superficie:

Limpio de polvo y grasas, con una correcta planimetría, sin fisuras, con buena resistencia mecánica, y con el soporte ligeramente húmedo.

## Limpieza de las Herramientas:

Con agua limpia mientras el material está fresco, una vez endurecido solo puede removerse por medios mecánicos.

## Rendimiento:

1,4 kg por m<sup>2</sup> en espesor de 1 mm

## Modo de Aplicación:

- El producto se amasa con agua 25 % en peso, y se deja reposar unos 10 minutos antes de su aplicación
- Se extiende el mortero de cal sobre el paramento ligeramente humedecido, mediante una llana y con un espesor medio de 6 a 12 mm

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Posteriormente se procede al regleado, tras el cual se efectúa el acabado mediante diferentes técnicas:

**FRATASADO:** Se frataso dejando el mortero liso con fratas, esponja, etc.

**ALISADO:** Una vez se ha fratasado el producto y después de que ha endurecido lo suficiente, se procede al alisado con llana de acero inoxidable, ejerciendo presión con el filo de la llana.

**RASPADO:** Cuando el mortero está lo suficientemente endurecido se le pasa el raspador o rasqueta.

**REVOCO A LA MADRILEÑA:** Consiste en realizar sobre el revoco liso, con terminación de lavado y pintado al fresco sobre la última capa, el dibujo mediante pincel y a pulso del despiece de la sillería. Este trazado se realiza con pintura al temple, debiendo encontrarse la capa superior fresca para que fragüe con la pintura de este modo se consiga la unión íntima entre ambas.

**REVOCO A LA CATALANA:** se realiza el dibujo sobre una última capa de REVOCAL, aun fresca se realiza el dibujo de la sillería mediante el llaguero y reglas de soporte, y siempre antes de que el mortero esté fraguado, de este modo se creará un rehundido en el mortero, quedando marcada la forma de la piedra. Una vez realizado el despiece con el llaguero se puede crear con el paletín una especie de plinto para lograr una imitación de los alomohadillados de las fábricas de piedra. La terminación que se aplica a este revoco suele ser a rasqueta o martinilla.

**REVOCO DE LADRILLO FINGIDO:** Se utilizan dos capas de REVOCAL de distinto color de este modo cuando realicemos el llagueado, aparecerá el pigmento de la capa inferior, quedando así las llagas y tendeles en color distinto al del resto de la superficie.

**REVOCO ESGRAFIADO:** Estos revocos están constituidos por dos capas de REVOGACAL de distinto color el objetivo es conseguir un dibujo sobre la superficie del revoco, en dos colores y con relieve, dejándole en dos paramentos a distinto nivel. Se aplica la plantilla a reproducir sobre el paramento y con un garfio se recorta la primera capa del revoco.

**REVOCOS TARACEADOS:** Estos revocos, son similares a los anteriores, se realiza el mismo proceso y después se rellenan las perforaciones realizadas en el paramento con revoco de otro color.

## Presentación:

Se suministra en envases de:

25 Kg

## Almacenamiento:

2 años en sus envases originales bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es