

Descripción:

Pintura epoxi de dos componentes a base de resinas epoxi y pigmentos inocuos. Cumple la norma UNE-53550 sobre migración global de residuo en el medio (< 10 mg/dm²) siendo apto para el contacto con alimentos.

Aplicaciones:

Mataderos, carnicerías, pescaderías, industria láctea y alimenticia en general, etc. Adecuado para el revestimiento de paramentos verticales con requisitos de máxima higiene. Alta resistencia a sustancias químicas, buen efecto de barrera ante vapores.

No es adecuado para aplicaciones a la intemperie.

Propiedades y ventajas:

* MUY ADECUADA PARA INDUSTRIAS DE ALIMENTOS *
MUY BUENA RESISTENCIA QUIMICA Y MECANICA *

Características Técnicas:

Color/es	blanco y otros sobre pedido.
Densidad	componente "A": 1,45 Kg./Litro a 20°C/65% componente "B": 0,95 Kg./Litro a 20°C/65%
Punto de inflamación	> 15°C TAG copa cerrada.
Seco al tacto	20 minutos a 20°C/65%
Seco para repintar	8 Horas a 20°C/65%
Seco totalmente	18 a 36 Horas a 20°C/65%
Temperatura de trabajo	de 8 a 25°C

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, sin grasas, polvo, grietas ni desconchaduras, presentándose compacta y seca.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente EPOXI.

Rendimiento:

7 m² por kg capa de 50 micras.

Modo de Aplicación:

-Una vez mezclados el producto tiene un tiempo abierto de 5 horas (a 20°C)(luego continua líquida pero no es recomendable su empleo). Mezclar los componentes en las siguientes proporciones:

en peso: 85 A/15 B

en volumen: 3 A/1 B

-Se aplica con brocha y rodillo.

-Imprimación con EPOFOS en caso de soportes metálicos e IMPRIDUR para soportes cementosos.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Blanco

4,7 Kg 1 - por caja

24 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es