



pintura extracalorica

PINTURA SINTÉTICA RESISTENTE A TEMPERATURAS DE HASTA 200°C

Edición: 6 abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Pintura a base de resinas de caucho especiales, con pigmentos de óxido de hierro y aluminio metálicos, resistente al calor sin mermar por ello sus propiedades inherentes.

Aplicaciones:

En estructuras metálicas, tuberías, maquinaria, calderas, hornos, estufas, etc. sometidas a altas temperaturas de hasta 200°C.

Propiedades y ventajas:

- * EXCELENTE COMPORTAMIENTO A ALTAS TEMPERATURAS
- * FACILIDAD DE APLICACIÓN * FACILIDAD DE REPINTADO *

Características Técnicas:

Aspecto	brillante y mate.
Color/es	negro (mate y brillante) y aluminio.
Densidad	1,05 ± 0,05 Kg./Litro (varía según color).
E. De película seca	Color negro brillo, mate o satinado: 35 micras. Color aluminio: 20 micras.
Resistencia al calor	200°C
Seco al tacto	30 minutos/20°C/65%
Seco para repintar	6 Horas/20°C/65%
Seco totalmente	1 a 2 Horas/20°C/65%
Sólidos en volumen	45 ± 1 %
Temperatura de servicio	de 0 a 200°C
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

Debe estar limpia, sin polvo, grasas, aceites y otros agentes contaminantes, que priven al producto de una correcta adherencia sobre el soporte y de un acabado perfecto.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLUAIS.

Rendimiento:

5 m² por l.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase
- Se aplica con brocha, rodillo, pistola aerográfica, Airless.
- Brocha o rodillo: diluida al 5% con DISOLUAIS.
- Pistola aerográfica: diluida al 10% con DISOLUAIS RÁPIDO.
- Imprimir: ZINGAIS (gris-aluminio).
- Acabado con dos manos de PINTURA EXTRACALORICA (mínimo).

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,375 L	6 Env por caja
0,75 L	6 Env por caja
4 L	2 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



pintura extracalorica

PINTURA SINTÉTICA RESISTENTE A TEMPERATURAS DE HASTA 200°C

Edición: 6 abril de 2010

Departamento Técnico

Almacenamiento:

2 años, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es