

Descripción:

Pintura a base de cloro-caucho, resistente a la humedad, álcalis y ácidos. adecuada para su aplicación en piscinas.

Aplicaciones:

En piscinas, depósitos y tanques de agua (dulce ó salada), sobre la capa de acabado denominada Piscigrán. Acabado en superficies metálicas y de hormigón, atacadas por ambientes agresivos (cercanías del mar, zona industrial).

Propiedades y ventajas:

* TRANSPARENTE * RESISTENTE A LA HUMEDAD PERMANENTE * ADECUADO PARA PISCINAS * FACILIDAD DE REPINTADO *

Características Técnicas:

Color/es	Traslúcido.
Densidad	1,2 Kg./Litro ± 0,05 a 20°C.
Seco al tacto	< 1 hora.
Seco para repintar	8 Horas/20°C/65%
Viscosidad	155 ± 25 seg. a 20°C. Capa For: 4 mm.

Preparación de la superficie:

Debe de estar bien limpia, desengrasada y totalmente seca antes de pintar.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente graso DISOLUAIS.

Rendimiento:

De 2 a 3 m². por 1 l.

Modo de Aplicación:

- Se aplica al uso ó ligeramente diluida de 10 al 20% en DISOLUAIS, con brocha, rodillo o pistola.
- Primera mano diluida a modo de imprimación (gran penetración) sobre soporte nuevo (hormigón, madera, etc.) de 10 al 20%, sobre superficie metálica, diluida al 20%. En superficies metálicas utilizar MINIO DE CLOROCAUCHO.
- Seca la primera mano, aplicar dos manos sin diluir.
- Fácil aplicación y buena brochabilidad. Gran impermeabilidad, dureza y resistencia al envejecimiento.
- Resistente a la humedad, álcalis y ácidos.
- Su gran estabilidad química, le permite resistir la acción continua del agua y sus tratamientos de desinfección y conservación.

Presentación:

Se suministra en envases de:
TRASLUCIDO

0,75 L	6 Env por caja
4 L	2 Env por caja
20 L	

Almacenamiento:

2 años, en sus botes originales y bien cerrados almacenado en lugar seco y fresco.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Descripción:

Pintura a base de cloro-caucho, enriquecida con pigmentos de gran solidez, resistente a la humedad, álcalis y ácidos. Adecuada para su aplicación en piscinas.

Aplicaciones:

En piscinas, depósitos y tanques de agua (dulce ó salada), sobre mortero de cemento ó similar. Acabado en superficies metálicas y de hormigón, atacadas por ambientes agresivos (cercañas del mar, zona industrial).

Propiedades y ventajas:

* BUENA RESISTENCIA A LOS TRATAMIENTOS DE LAS PISCINAS * BUENA DURACION * FACILIDAD DE REPINTADO * ESPECIAL PISCINAS *

Preparación de la superficie:

Debe de estar bien limpia, desengrasada y totalmente seca antes de pintar.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLUAIS.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase antes de usar.
- Se aplica al uso ó ligeramente diluida de 10 al 20% en DISOLUAIS, con brocha, rodillo o pistola.
- Primera mano diluida a modo de imprimación (gran penetración) sobre soporte nuevo (hormigón, madera, etc.) de 10 al 20%, sobre superficie metálica, diluida al 20%. En superficies metálicas utilizar MINIO DG CLOROCAUCHO.
- Seca la primera mano, aplicar dos manos sin diluir, o con una dilución del 5% aproximadamente para darle la viscosidad más adecuada.
- La pintura debe aplicarse en capas delgadas para favorecer el secado.
- La aplicación debe realizarse siempre sobre las manos bien secas.
- No aplicar sobre soportes húmedos
- No aplicar en previsión de lluvias, ni con vientos fuertes, o heladas, o cualquier circunstancia climática adversa.
- Fácil aplicación y buena brochabilidad.
- Gran impermeabilidad, dureza y resistencia al envejecimiento.
- Resistente a la humedad, álcalis y ácidos.
- Su gran estabilidad química, le permite resistir la acción continua del agua y sus tratamientos de desinfección y conservación.

Presentación:

Se suministra en envases de:
COLORES

0,75 L	6 Env por caja
4 L	2 Env por caja
20 L	

Almacenamiento:

2 años, en sus botes originales y bien cerrados almacenado en lugar seco y fresco, bien protegido de la intemperie.

Características Técnicas:

Color/es	blanco y azul piscinas.
Densidad	1,2 Kg./Litro \pm 0,05 a 20°C.
Seco al tacto	< 1 hora.
Seco para repintar	8 Horas/20°C/65%
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Viscosidad	155 \pm 25 seg. a 20°C. Capa For: 4 mm.

Rendimiento:

De 2 a 3 m². por 1 l.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es