PRIMER WET R - RESINA EPOXI BI-COMPONENTE COMO IMPRIMACIÓN PARA SUSTRATOS CON GRADO ALTO DE HUMEDAD Y RÁPIDO SECADO

Resina epoxi de dos componentes, 100% sólidos. Está especialmente diseñada para incrementar la adherencia en los sustratos con alto grado de humedad u hormigones "verdes"y mejorar las planimetrías donde se vaya a aplicar los sistemas de impermeabilización líquida DESMOPOL, TECNOCOAT, y de revestimento de pavimentos TECNOTOP Y TECNOFLOOR.

USOS

Para la aplicación en las siguientes situaciones:

- Incrementar la adherencia y mejorar las planimetrías de los sustratos hormigón, mortero o cerámica.

NOTA: consultar con nuestro departamento técnico sobre la aplicación en otro tipo de sustrato o situaciones de uso

Densidad	1,50±0,05 g/cm³
Viscosidad	4.000~6.000 cps
Tiempo de vida de mezcla a 15ºC	±40 minutos
Tiempo de secado a 15ºC	±6 horas
Método de aplicación	Llana dentada, rodillo



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Resina epoxi, bi-componente, 100% sólidos, sin disolvente, sin olores, que una vez seca forma una pelicula continua y de gran adherencia sobre sustratos tipo mortero, hormigón o cerámica, aumentando la adherencia para sistemas líquidos de impermeabilización y pavimentación.
- Rápido secado para ser utilizada en situaciones de baja temperatura ambiental
- Aplicable en sustratos con humedad residual de sustratos tipo morteros o hormigón de hasta un 98%.
- Su consumo depende de la situación del sustrato, irregularidades que presente o nivel de planimetría. Posibilidad de aplicación en capa gruesa, sistema autonivelante
- No necesita dilución en ningún caso.

PRESENTACION

Se presenta en kit de envases metálicos, con el siguiente formato: 11,95 kg + 3,05 kg

CADUCIDAD

La caducidad es de 12 meses si se almacena en los envases originales en un ambiente seco a una temperatura entre 5-35 ºC. Mantener alejado de la luz solar directa, calor extremo, frío o humedad. Una vez abierto el envase, debe ser

usado.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Sustrato de mortero, hormigón o cerámica: Se deberá comprobar el nivel máximo de humedad permitido para este tipo de sustrato. El hormigón deberá ser fuerte, cohesivo, con una correcta planimetría, alta resistencia superficial, eliminando lechadas, grases, aceites o desencofrantes, sin excesivas irregularidades. Por tanto, la acción previa de lijado, pulido, fresado o granallado será valorada por el aplicador para conseguir una preparación del sustrato según Guía ICRI 03732, valores CSP 3 a 5. Los agujeros o zonas con falta de material existentes deberán repararse utilizando alguna de nuestras resinas epoxi: Primer EP-1020/Primer EP-1010. Sobre fisuras o pequeñas grietas del sustrato deberá utilizarse Mastic PU. Relleno de juntas para instalación, obra y consolidación de superficies. Limpieza general del sustrato, eliminando polvo, suciedad, grasa o eflorescencias existentes. Los sustratos deben ser resistentes y cohesivos. Mezclar los dos componentes mediante agitador mecánico durante aproximadamente 4-5 minutos (velocidad media). Extender en una sola mano, utilizando llana dentada o labio de goma en una sola mano gruesa (tambien se puede extender a rodillo). Consumo aproximado de 400 y 450 g/m^2. Respetar siempre el tiempo de repintado entre manos o entre diferentes materiales. En caso de lluvia, aplicar una capa fina, consumo aprox. 100-150 g/m^2.

Sustrato cerámico: Las superficies cerámicas no deben presentar juntas vacías ni elementos o piezas sueltas. Estas se deben rellenar con masilla MAsti PU o mortero, según su tamaño. Juntas o juntas existentes: retirar el material antiguo, sanear y rellenar con Mastic PU. Lijado superficial con maquinaria específica para eliminar musgo o partículas sólidas adheridas al sustrato, y a la vez, abrir el poro. Limpieza general eliminando polvo, suciedad, grasa o eflorescencias existentes. Los sustratos deben ser resistentes y cohesivos. Mezclar los dos componentes mediante agitador mecánico durante aproximadamente 4-5 minutos (velocidad media). Extender en una sola mano, utilizando llana dentada o labio de goma en una sola capa gruesa (tambien se puede extender a rodillo). Consumo en torno a 400 y 450 g/m^2. Respetar siempre el tiempo de repintado entre manos o entre diferentes materiales. En caso de lluvia, aplicar una capa fina, consumo aprox. 100-150g/m^2.

NOTA: Para otros tipos de sustratos, condicionantes climatológicos o del sustrato a aplicar consulte a nuestro departamento técnico.

MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE

Protección respiratoria: Al manipular en forma de aerosol se debe utilizar una mascarilla purificadora de aire homologada. Protección Cutánea: Usar guantes de goma. Retirar inmediatamente después de la contaminación. Usar ropa limpia que cubra todo el cuerpo. Lávese bien con agua y jabón después de la tarea y antes de comer, beber o fumar. Se deberá lavar y/o limpiar en seco la ropa contaminada. Protección de ojos/cara: Usar gafas de seguridad, para evitar las salpicaduras y la exposición a la niebla producida por el aerosol. Residuos: La generación de residuos deberá evitarse o reducirse al mínimo. Incinerar bajo condiciones controladas de acuerdo con las leyes y regulaciones locales y nacionales. Es obligatorio un buen sistema de ventilación cuando se aplica en áreas cerradas. Para la ventilación, se debe utilizar un ventilador o aparato similar con potencia suficiente para renovar el aire de la habitación. La reocupación del sitio de trabajo sin equipo respiratorio es de mínimo 24 horas proporcionando la ventilación adecuada para el área rociada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES	RESULTADO
Densidad ISO 1675	1,50±0,05 g/cm³
Viscosidad ISO 2555	4.000~6.000 cps
Densidad componentes A/B ISO 1675	1,72 ±0,08 g/cm3 / 1,10 ±0,05 g/cm3
Viscosidad componentes A/B ISO 2555	26.000~30.000 cps / 300~400 cps
Relación de mezcla (en peso)	3,90:1
Contenido en sólidos ISO 1768	100%
COV contenido	0 g/l
Adherencia al hormigón	>2 MPa
Tiempos: vida de mezcla / secado / repintado (**a 15ºC)**	±40 min. / ±6 horas/ 6~48 horas
Rango de temperatura de aplicación (sustrato/ambiental)	5~35ºC / 5~30ºC
Humedad máxima del sustrato	± 98%

Resultados realizados en laboratorio a 23ºC y 50% de HR, en condiciones controlables. Estos valores pueden variar según los condicionantes de aplicación, climatológicos o del sustrato.

La finalidad de la información aquí contenida es ayudar a los clientes a determinar si nuestros productos son adecuados para sus aplicaciones. Nuestros productos están destinados únicamente a la venta a clientes industriales y comerciales. El cliente asume la plena responsabilidad del control de calidad, las pruebas y la determinación de la idoneidad de los productos para su aplicación o uso previstos.
Garantizamos que nuestros productos cumplirán con nuestras especificaciones escritas de componentes líquidos. No otorgamos ninguna otra garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, de hecho, o de derecho, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito en particular. Nuestra responsabilidad total y el recurso exclusivo de los clientes para todas las reclamaciones probadas es el reemplazo del producto no conforme y en ningún caso seremos responsables de ningún otro daño. Si bien las descripciones, los diseños, los datos y la información contenidos en el presente documento se presentan de buena fe y se consideran exactos, se proporcionan únicamente a título orientativo. Debido a que muchos factores pueden afectar el procesamiento o la aplicación/uso, Tecnopol Sistemas S.L. recomienda que el lector realice pruebas para determinar la idoneidad de un producto para un propósito en particular antes de su uso.
No se ofrece ninguna garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado, con respecto a los productos descritos o a los diseños, datos o información establecidos, o que los productos, diseños, datos o información puedan ser demandados sin infringir los derechos de propiedad intelectual de terceros. En ningún caso las descripciones, informaciones, datos o diseños facilitados serán considerados parte de las condiciones generales de venta de Tecnopol Sistemas S.L. Además, las descripciones, diseños, datos e información suministrados por Tecnopol Sistemas S.L. se facilitan de forma gratuita y Tecnopol Sistemas S.L. no asume ninguna obligación ni responsabilidad por las descripciones, diseños, datos o información suministrados ni por los resultados obtenidos, todo ello por cuenta y riesgo del lector. Todos los datos se refieren a la producción estándar utilizando las tolerancias de las pruebas de fabricación. Es el usuario del producto, y no Tecnopol Sistemas S.L., el responsable de determinar la idoneidad y compatibilidad de nuestros productos para el uso previsto por el usuario.
La responsabilidad de Tecnopol Sistemas y sus filiales frente a posibles reclamaciones se limita al precio de compra del material.
Los productos pueden ser tóxicos y requieren precauciones especiales en su manipulación. El usuario debe obtener información detallada sobre la toxicidad, junto con los procedimientos adecuados de envío, manipulación y almacenamiento, y cumplir con todas las normas de seguridad y medioambientales aplicables. No se concede ni debe deducirse ningún derecho de patente u otros derechos de propiedad industrial o intelectual.