



weberfloor acelerante PU-2C

Acelerante de poliuretano bicomponente 100% sólidos

Catalizador para acelerar el curado de resina de poliuretano bicomponente 100% sólidos. Corresponde al producto "ACELERANTE POLIURETANO 2C" de PAIGUM.

Permite reducir el tiempo de espera para tráfico peatonal

Apto para condiciones de baja temperatura.

Compatible con las resinas de poliuretano bicomponentes 100% sólidos de Weber.

Colores

Productos incoloros

Consumo

Aprox. 0,02%

Almacenaje y conservación

Estabilidad mínima de doce meses, almacenados en lugar fresco y seco, al abrigo de heladas y cambios bruscos de temperatura. Deben ser almacenados entre los 10ºC y los 30ºC.

RECOMENDACIONES DE USO

- Catalizador para acelerar el curado de poliuretanos bicomponentes 100% sólidos como weberfloor PURLEVEL 2C o weberfloor PURLEVEL FPC 2C, permitiendo acelerar el desarrollo de prestaciones.
- Dependiendo de la dosificación, del tipo de producto y de la temperatura permite reducir hasta aprox. un 25% el tiempo de espera para tráfico peatonal.
- Adecuado en caso de bajas temperaturas y/o para acelerar la puesta en servicio para paso de peatones.
- Formatos: botella de 100ml.

LIMITACIONES

- No usar en resinas de poliuretano bicomponentes que no sean 100% sólidos ni tampoco en resinas de poliuretano monocomponentes.
- No usar en resinas epoxi.

TENER EN CUENTA ANTES DE APLICAR

- Dependiendo del producto y la dosificación puede reducir significativamente el tiempo de trabajabilidad del producto.
- Se recomienda hacer pruebas previas para ajustar la dosificación para conseguir un tiempo de trabajabilidad aceptable y una puesta en servicio acorde a las exigencias de la obra.

MODO DE EMPLEO

Aplicación

Añadir weberfloor acelerante PU-2C (según las dosificaciones que se muestran a continuación) en el componente A de la resina de poliuretano y mezclar con un agitador a baja velocidad antes de añadir el componente B y proceder a su homogeneización. A continuación, seguir las indicaciones generales para la aplicación de la resina de poliuretano.
• Dosificación: 0.02% (corresponde aproximadamente a 1/2 tapón por kit de 23kg de weberfloor PURLEVEL 2C).

COMPOSICIÓN

Mezcla de dsiolventes orgánicos.

Saint-Gobain Weber Cemarksa,
S.A - Ctra. C-17, km. 2 08110
Montcada i Reixac (Barcelona)
- Tel. 93 572 65 00
- Línea de asistencia técnica para profesionales: 900 35 25 35
- www.es.weber

24-Jan-2022
Esta versión sustituye y anula todas las anteriores

**El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo.

Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores. Saint-Gobain Weber Cemarksa S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.