

# PLASMONT REPAREX FACHADAS BLANCO


**FAMILIA** PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.

**LÍNEA** EN POLVO (MASILLAS)

## DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Masilla en polvo base cemento para exteriores, de textura fina y dureza extrema. Una vez seca, repintable inmediatamente (sin peligro de provocar salitres) con todo tipo de revestimientos habituales de fachadas. Permite dejar grandes espesores de capa sin cuarteo ni merma

## USOS

Exterior/Interior

Cemento

Hormigón

Ladrillo

Piedra

Gres

Cerámica

- Fijaciones, enlucidos

- Reparación de ángulos, cornisas, molduras.... sin necesidad de encofrados

## PROPIEDADES

- No cuarteo.
- No merma
- Fraguado rápido
- Excelente Dureza
- Excelente adherencia

Espesor sin límite

Repintado inmediato una vez seco

No es lijable, fratasar en húmedo

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Relación de mezcla          | 400 ml de agua por 1 kg de producto |
| Vida de la mezcla           | 30 min. a 20 °C y 60% HR            |
| Espesor mín. recomendado    | > 1 mm. - ilimitado                 |
| Rendimiento aprox. por mano | En función del uso del producto     |

|              |           |
|--------------|-----------|
| Secado tacto | 1 hora    |
| Repintado    | 24 horas. |
| Colores      | Blanco    |

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

### Soportes Nuevos

Mortero de cemento, yeso o ladrillo poroso:

- Comprobar la idoneidad de la masilla sobre el soporte.
- Esperar hasta el total fraguado del soporte.
- Limpiar el soporte de posibles eflorescencias, así como neutralizar las superficies alcalinas.
- En superficies excesivamente pulidas lijar para abrir el poro.
- Limpiar el soporte de productos extraños y residuos.
- Abrir posibles grietas o fisuras hasta fondo saneado, eliminando el polvo producido mediante cepillo o brocha y aplicar la masilla o plaste tal y como se indica en los apartados de Sist. de Aplicación y Aplicación.

# PLASMONT REPAREX FACHADAS BLANCO

## Restauración y mantenimiento

- Eliminar del soporte productos extraños mal dheridos o en mal estado.
- Abrir el poro en caso de estar cerrado, mediante lijado u otro medio mecánico.
- Comprobar la adherencia y tratar como soportes nuevos.

## MODO DE EMPLEO

### Consejos de aplicación

El rendimiento mínimo recomendado es de 1 mm., el máximo, ilimitado.

Realizar la dilución con agua en proporción aproximada de 400 ml de agua por 1 kg de polvo.

El pH del producto recién amasado es de 11, pasando a 9 transcurridas 24 horas, lo que permite su repintado.

Una vez aplicado, el producto no puede quedar expuesta a la intemperie, por lo que se debe proceder a su pintado o revestimiento, pudiéndose realizar éste a las 24 horas.

No aplicar sobre poliestireno.

No aplicar sobre soportes húmedos.

### Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación      Dilución orientativa

## SISTEMA

### Procesos por tipo de soporte

Imprimación

Intermedia

Acabado

## SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.

Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

## NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 6 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

## FORMATOS

5 Kg, 15 Kg