

CEYFOR

COMERCIAL

COMERCIAL CEYFOR S.L.
CAMINO SANTA INES, s/n.
Apartado de Correos, 14
29.590 CAMPANILLAS (Málaga)
Telfs.: 95 / 243 30 00 - 243 30 01 - 262 52 10
Fax: 95 / 262 53 41
E-mail: comercial@ceyfor.es
Web: www.ceyfor.es



06


LADRILLO DE HORMIGON PARA AISLAMIENTO ACÚSTICO

TIPO DE PIEZA Denominación	DIMENSIONES MODULARES EN CM.			UNIDAD POR M ²	PESO KGS. APROX.	PRECIO: UNIDAD
	ESP.	ALT.	LOG.			


Ladrillo Fono de 11,5	11,5	9	24	40	4,25	
Ladrillo Fono de 14	14	10	28	31,34	5,60	
Superfono	15	10	28	31,34	6,50	

ENSAYOS FISICO - MECANICOS DE LADRILLOS DE HORMIGÓN


- Características dimensionales (UNE 67030)
- Determinación de la resistencia a compresión (UNE 67026)



LADRILLO FONO DE 11,5



LADRILLO FONO DE 14



SUPERFONO

AISLAMIENTO AL RUIDO AEREO SEGÚN UNE ISO 140-3: 1995

Medidas en Laboratorio

Elemento Constructivo: Ladrillo hormigón + yeso

Valoración según norma ISO 717-1

Descripción:

Pared simple formada por bloques de hormigón que han recibido un enlucido de yeso por ambas caras.

	Densidad	Aislamiento acústico
Ladrillo Fono de 11,5	1.720 Kg/m ³	52 dBA
Ladrillo Fono de 14	1.450 Kg/m ³	54,1 dBA
Superfono	1.490 Kg/m ³	57,6 dBA

