

OVALDINE MATE

50ANIVERSARIO



FAMILIA PINTURAS PLASTICAS / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LÍNEA DECORACION Y LISOS

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Pintura plástica de elevadas prestaciones y excelente equilibrio en resistencia, aplicación, cubrición y rendimiento.

Edición especial conmemorativa del 50 Aniversario de Pinturas Montó. Incorpora fragancias de bosques y frutas tropicales.

Producto con conservante antimoho.

USOS

Exterior/Interior

Cemento

Paredes de Ladriyeso u otros materiales tendentes a dejar marcas o manchas al ser pintados

Hormigón

Ladrillo

PROPIEDADES

- Impermeable
- Buena lavabilidad
- Autonivelación
- No propaga la llama
- No amarillea
- Transpirable al vapor de agua
- Buena adherencia
- Buena cubrición
- Larga duración
- Con aroma frutal

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado	Mate
Peso específico	1,44± 0,05 kg/l
Viscosidad	115 +/- 15 PO
Sólidos en volumen	42± 1
Sólidos en peso	60± 1
VOC	Cat. a/BA 75/30 (2007/2010): 2,96 g/l
Rendimiento aprox. por mano	14-16 m²/L
Secado tacto	(20°C HR: 60%) 1 hora
Repintado	(20°C HR: 60%) 3-4 horas
Colores	Blanco 103.
Lavabilidad	CLASE 1
Clasificación	AFNOR: NFT. 36005 Famille I Classe 7b2

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

Morteros de cemento:

1. Esperar hasta total fraguado (mín 30 días).
2. Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
3. Neutralizar las superficies alcalinas.

OVALDINE MATE 50ANIVERSARIO

4. En superficies pulidas: lijar para abrir poro.
5. Limpiar el soporte de productos extraños.
6. Fijar los soportes deleznales con Emulsión Fijadora o Fijamont.
7. Masillar los defectos del soporte (ver familia 6)

Yeso:

1. Esperar hasta que esté bien seco (máx, 20% de humedad).
2. Limpiar el soporte de productos extraños.
3. Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
4. Regular las absorciones del soporte con selladora, Fijador, o una mano diluida del mismo producto
5. En superficies pulidas: lijar para abrir poro
6. Fijar los soportes deleznales con Emulsión Fijadora o Fijamont.
7. Masillar los defectos del soporte (ver familia 6)

Restauración y mantenimiento

- 1 -Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.
- 2 -Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.
- 3 -En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados.
- 4 -Masillar con plaste (Plasmont) los defectos del soporte.
- 5 -Sobre paredes con moho, tratar previamente con Montolimp.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte en la primera capa.
- Acabar con una o más capas ligeramente diluidas hasta la cubrición total del soporte.
- No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5° C ni en superficies expuestas a una fuerte insolación.

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha	5-20%
Rodillo	5-20%
Pistola air less	10-30%
Pistola air mix	10-30%

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Madera nueva/vieja exterior			
MAX	Selladora 2340, 2350	Ovaldine mate 50° Aniversario	Ovaldine mate 50° Aniversario
STD	Ovaldine mate 50° Aniversario diluido		Ovaldine mate 50° Aniversario
Metal decoración			
MAX	Imprimación Antioxidante	Ovaldine mate 50° Aniversario	Ovaldine mate 50° Aniversario
STD	Imprimación Antioxidante		Ovaldine mate 50° Aniversario
Obra			
MAX	Fijador	Ovaldine mate 50° Aniversario	Ovaldine mate 50° Aniversario
STD	Ovaldine mate 50° Aniversario muy diluido		Ovaldine mate 50° Aniversario
Obra vieja pintada interior en buen estado			
MAX			

OVALDINE MATE

50ANIVERSARIO

STD	Ovaldine mate 50° Aniversario muy diluido	Ovaldine mate 50° Aniversario
------------	---	-------------------------------

Antiguas pinturas en mal estado

MAX	Eliminar+Fijador	Ovaldine mate 50° Aniversario	Ovaldine mate 50° Aniversario
STD	Eliminar+Ovaldine mate 50° Aniversario muy diluido		Ovaldine mate 50° Aniversario

Soporte enmohecido

MAX	Montolimp	Ovaldine mate	Ovaldine mate + Montoplas
STD	Montolimp		Ovaldine mate + Montoplas

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.75 L, 2.5 L, 4 L, 12 L
Bases en formato 8 L