CE

**Knauf GmbH Sucursal en España | Avda. de Burgos, 114 6ª planta | 28050 Madrid**
**España | Espanha**

**21**

**0096_Knauf_Diamant_Cleaneo_C_2021-09-13**

**EN 520:2004 + A1:2009**

**DFH1IR – Knauf Diamant Cleaneo C 12,5 mm**

Placas de yeso laminado para edificación en general
Placas de gesso laminado para construção em geral

| | | |
|---|---|---|
| **Reacción al fuego**<br>**Reação ao fogo** | *R2F* | A2-s1, d0 (B) |
| **Factor de resistencia al vapor de agua**<br>**Fator de resistência ao vapor de água** | *μ* | 10/4 (EN ISO 10456) |
| **Conductividad térmica**<br>**Condutividade térmica** | *λ* | 0,27 W/mK (EN ISO 10456) |
| **Resistencia a flexión**<br>**Resistência à flexão** | *F* | pasa<br>cumpre<br>≥ 725 N longitudinal<br>≥ 300 N transversal |