HOJA TECNICA

PLACA DE YESO LAMINADO KNAUF BRICO 25 (Tipo DF)

Con alma de yeso mezclada con fibras de 13 mm. (0,2 % de su peso) y vermiculita y sus caras revestidas con dos láminas de cartón. **Identificación:** La cara aparente es de color beige y la oculta de color crema. Lleva una etiqueta con la inscripción: "Standard". **Utilización:** Para realizar particiones interiores.

Propiedades:

	25 mm
Densidad superficial (kg./m^2)	19,4
Densidad volumetrica (kg./m^3)	1016
Carga de rotura a flexión en sentido transversal (N)	≥ 420
Carga de rotura a flexión en sentido longitudinal (N)	≥ 1075
Conductividad termica (W/m K)	0,25
Permeabilidad al aire (m^3/m^2. s.Pa)	$1,4X10^{-6}$
Dilatacion termica (1/ºC)	$5x10^{-6}$
Dureza superficial (mm)	huella ø<20
Factor de resistencia al vapor de agua	10
Clasificacion al fuego	**A2 – s1,d0**

Dimensiones:	**Tolerancias:**
Espesor: 25 mm.	± 1,0 mm.
Ancho: 900 mm.	+0 - 4 mm.
Las longitudes de serie según la tarifa en vigor.	+0 - 5 mm-
Rectitud de aristas.	≤ 2,5 mm.

Tipo de borde afinado, otros bordes bajo pedido

Los sistemas Knauf con placas de yeso laminado tipo Standard (A) son válidos para:

- Particiones interiores.

Campo de utilización: Viviendas, hoteles, hospitales, almacenes y demás construcciones de interior.

Calidad constatada:
La regularidad con que son sometidas a ensayo los materiales en los laboratorios de nuestra fábrica, garantiza una calidad constante desde el control de calidad de las materias primas a la vigilancia permanente de la producción. Nuestra amplia gama de productos ofrece siempre la garantía de estar todos fabricados bajo norma UNE EN 520 y llevan el marcado CE.

Edición: 06/10/2011