

## IMPRIMACIONES – IMPRIMACIONES FIJADORAS

Art. 8104

# IMPRIMACIÓN FIJADORA AL AGUA



### DESCRIPCIÓN

Imprimación incolora al agua para consolidar y sellar superficies de obra nueva o deterioradas y repintable con pintura y esmalte al agua.

### APLICACIONES

Para el tratamiento de superficies porosas como yeso, mortero, hormigón, ladrillo. Interior/ Exterior.

### PROPIEDADES

- Especial para yeso, cemento y escayola
- Unifica la absorción del soporte
- Mejora la adherencia de la pintura de acabado y reduce su consumo
- Secado rápido
- Sin olor

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>COMPOSICIÓN</b>	<b>Vehículo:</b> Copolímeros acrílicos en dispersión. <b>Disolvente:</b> Agua.
<b>DENSIDAD</b>	1,02 ± 0,05 Kg/L
<b>VISCOSIDAD</b>	55 ± 3 KU
<b>CONTENIDOS EN SÓLIDOS</b>	21 ± 2%
<b>RENDIMIENTO TEÓRICO</b>	10 - 12 m²/L (Aproximado y según soporte).
<b>SECADO</b>	3 - 4 horas
<b>REPINTADO</b>	A las 6 horas
<b>COV</b>	Cat. A/h, límite 2010: 30 g/L. Cont. máx. COV: < 2 g/L.

### PREPARACIONES DE SUPERFICIES

La superficie a pintar debe estar seca y limpia, sin restos de óxido, sin pintura vieja mal adherida, ni partículas sueltas, polvo, grasa, aceite, cera, etc.

Superficies ya pintadas o viejas, en buen estado lavar o cepillar previamente para eliminar los restos de pintura y lijar las zonas defectuosas. En mal estado, eliminar la pintura por completo para posteriormente aplicar la Imprimpación.

Superficies defectuosas y agrietadas, además de las consideraciones anteriores, deberán rellenarse y nivelarse las zonas afectadas con el producto más idóneo. Dejar secar, nivelar la superficie con ayuda de una lija y retirar el polvo con un paño húmedo.

#### MODO DE EMPLEO

<b>CONDICIONES AMBIENTALES</b>	Temperatura: De 5 a 35 °C Se recomienda no aplicar si se prevé lluvia en 2 horas después de la aplicación.
<b>NÚMERO DE CAPAS</b>	1 capa.
<b>HERRAMIENTAS</b>	Brocha, rodillo o pistola airless.
<b>APLICACIÓN DEL PRODUCTO</b>	Homogeneizar el producto antes de su aplicación. No aplicar sobre superficies calientes o con fuerte viento.
<b>DILUCIÓN</b>	Superficies nuevas o muy porosas: diluir previamente en la proporción: 1 parte de Imprimación en 3 partes de agua. Superficies viejas o deterioradas: dar una 1ª mano mas diluida: 1 parte de Imprimación por 5 partes de agua.
<b>LIMPIEZA</b>	Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

#### PRESENTACIÓN

<b>COLORES</b>	Incoloro
<b>ENVASES</b>	0,750 L; 4 L

#### PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.
Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas.
24 meses en envase original cerrado.

#### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y ficha de seguridad.
--

#### Información de contacto

Revisión: 0 · Fecha de edición: 17/01/2020

Teléfono: 901 11 66 59  
e-Mail: sac@cromology.es

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por CROMOLOGY, S. L. y las empresas del grupo CROMOLOGY al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción. Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.