

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Producto de dos componentes formulado a base de resinas epoxi modificadas de alta adherencia y elasticidad que deben mezclarse en el momento de usar.

Aplicaciones:

Como impermeabilizante y pavimento a la vez, en cubiertas planas transitables, sin necesidad de protección posterior. En la restauración de terrazas, balcones, patios en trabajos de reimpermeabilización.

Propiedades y ventajas:

* MUY BUENA RESISTENCIA * TRANSITABLE * MUY BUENA DURACION * ELEVADA ADHERENCIA CON LOS SOPORTES DE CONSTRUCCION *

Características Técnicas:

Adherencia	> 2 N/mm ²
Color/es	color rojo teja, gris
Contenido en solidos	> 92%
Densidad	componente "K": 1,40 Kg./Lt. ± 0,05
	componente "J": 1,55 Kg./Lt. ± 0,05
Humedad	del soporte < 4%
Resistencia a compresión	> 60 N/mm ²
Resistencia a flexión	> 25 N/mm ²
Resistencia a la abrasion	70 mg (CS 10/1000/1000) (8 días 23°C) (Taber/DIN 53109)
Temperatura de trabajo	de 8 a 25°C
Tiempo Abierto	20 minutos a 20°C
Viscosidad	componente "K": 7.000 ± 3.00mPa.s componente "J": 35.000 ± 15.000mPa.s

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, sin grasas, aceites, partículas sueltas, verdín, en el caso de baldosas, las mismas deben estar bien rejuntadas y el material de las juntas debería estar enrasado con la superficie de las baldosas. El soporte debe estar completamente seco en el momento de la aplicación.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro DISOLVENTE EPOXI (mientras no haya secado), luego con medios mecánicos.

Rendimiento:

2 kg/m²

Modo de Aplicación:

- Imprimación:
- soportes porosos: Aplicar como imprimación una mano de Impridur (imprimación epoxi de dos componentes)
- soportes no porosos o vitrificados: Realizar un tratamiento del soporte con Ander B, aclarar y dejar secar totalmente antes de aplicar el impermeabilizante.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

- Impermeabilización:

- Homogeneizar ambos componentes adecuadamente, antes de mezclar.
- La proporción de mezcla es de 1:1 en volumen
- Agitar y homogeneizar la mezcla manualmente o con taladro de bajas revoluciones, 300 a 500 rpm y mezcladora helicoidal.
- Se deben mezclar cantidades pequeñas de no más de 5 a 6 kg y en envases de boca ancha, para evitar la reacción química acelerada.
- Extender con llana dentada antes de 25 minutos, que es el tiempo abierto del producto, también puede ser aplicado a rodillo.
- Se debe tener en cuenta que al impermeabilizar se requiere una correcta preparación del soporte, para ello debe recibirse la impermeabilización en los paramentos verticales por detrás del plano de la escorrentía, también debe realizarse una impermeabilización correcta de los sumideros y de todos los puntos singulares que deben quedar totalmente protegidos y estancos.

Presentación:

Se suministra en envases de:

1 Kg	3 Env por caja
10 Kg	1 Env por caja

Almacenamiento:

2 años, en sus envases originales y bien cerrados almacenados en lugar fresco y seco.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teis.es, tecnico@teis.es