

## TRADITERM® FLEXIBLE



### DESCRIPCIÓN

Mortero con máxima flexibilidad, para el revestimiento de los paneles aislantes (TRADITERM PANEL EPS y TRADITERM PANEL EPS-G) en el sistema de aislamiento térmico exterior TRADITERM® FLEXIBLE, y como refuerzo en el revestimiento de paneles de madera tipo OSB.

### COMPOSICIÓN

Producto al agua compuesto de un aglutinante basado en polímeros acrílicos, cargas minerales y aditivos tales como antiespumantes, conservantes y espesantes. Libre de plastificantes.

### CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Libre de cemento.
- Máxima flexibilidad.
- Excelente resistencia a impactos.
- Impermeable al agua de lluvia.
- Permeable al vapor de agua.
- Listo al uso.
- Uso en interiores y exteriores.

### MODO DE EMPLEO

- Con la ayuda de un mezclador, remover el producto para asegurar su homogeneidad.
- Pasadas un mínimo de 24 h, desde la colocación de los perfiles de refuerzos y desde que los vértices de huecos (ventanas y puertas) fueron reforzados con bandas de MALLA TRADITERM (40x20cm), extender sobre el panel aislante, una capa de mortero TRADITERM FLEXIBLE y posteriormente peinar con una llana dentada (6 mm).
- Sobre la superficie peinada, desplegar de arriba hacia abajo la MALLA TRADITERM, y aplastar los surcos presionando con la propia llana. Con el mortero TRADITERM FLEXIBLE que sobresale, cubrir la malla. La malla aunque quede cubierta, deben marcarse las cuadrículas que la conforman. Esta capa ha de tener un espesor de 1,0-1,5 mm.
- En los encuentros entre mallas, estas han de quedar solapadas un mínimo de 10 cm.
- Una vez que esta capa armada haya alcanzado alguna resistencia (3-4 horas), se aplicará una nueva capa de mortero TRADITERM FLEXIBLE de 1,0 mm, con la que ocultaremos las cuadrículas de la malla y terminaremos la superficie revestida.
- Pasado un mínimo de 72 horas, se procederá a la ejecución del acabado decorativo, mediante la aplicación del FONDO MORCEMCRIL y posteriormente, mediante la aplicación de cualquiera de los revestimientos decorativos MORCEMCRIL (MORCEMCRIL, MORCEMCRIL SILOXANO, MORCEMCRIL FLEXIBLE y MORCEMCRIL MOSAICO).

### PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar por debajo de 5°C, ni por encima de 35°.
- No aplicar con riesgos de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol directo.
- No aplicar en zonas donde exista peligro de agua estancada.
- Respetar los tiempos de curado.
- Producto listo al uso, no alterar su composición.
- Con bajas temperaturas y alta humedad, se alarga de forma notable su tiempo de secado.
- La limpieza de los útiles de trabajo, se realiza con abundante agua, inmediatamente después de su

# AISLAMIENTOS

## TRADITERM<sup>®</sup> FLEXIBLE

### PRESENTACIÓN

### DATOS TÉCNICOS

utilización.

- No se aconseja su uso como adhesivo de los paneles aislantes.
- No utilizar sobre superficies húmedas.
- El sustrato debe estar limpio, seco y cohesionado y sin eflorescencias.
- No está diseñado para ser revestido con yeso.
- Cualquier uso no descrito en la presente Ficha Técnica sólo debe llevarse a cabo previa consulta o recomendación expresa.

Bidones de 26 kg. Hasta 2 años en su envase de origen bien cerrado, en lugares frescos, secos y reservados de la intemperie o del sol directo, y evitando que esté expuesto a temperaturas inferiores a 5°C o mayores de 35°C.

Secado (20°C y 65% humedad)	24 - 48 horas
Peso específico	1,75 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidad	500 ± 100 dPas
Rendimiento	3,5 ± 0,5 Kg/m <sup>2</sup>

NOTA: tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse condicionados por factores concretos durante la aplicación o características determinadas del soporte.