

MAPECOLOR CPU+

Pigmento en pasta para la coloración de los productos de la gama Mapefloor CPU+

DESCRIPCIÓN

Mapecolor CPU+ es un producto en pasta a base de pigmentos seleccionados para la coloración de los productos a base de poliuretano-cemento de la gama **Mapefloor CPU+**.

MODO DE APLICACIÓN

Mapecolor CPU+ debe añadirse durante la fase de mezcla de los componentes A, B y C del producto de la gama **Mapefloor CPU+** a pigmentar.

Adicionar **Mapecolor CPU+** inmediatamente después de verter el componente A del producto a pigmentar en un recipiente limpio y grande. Remover de nuevo durante unos segundos hasta obtener una mezcla homogénea. A continuación, añadir el componente B y volver a mezclar hasta homogeneizar por completo. Luego agregar lentamente todo el contenido del componente C y mezclar con una batidora eléctrica de bajas revoluciones durante al menos tres minutos y en cualquier caso hasta obtener una mezcla homogénea. Evitar las mezclas parciales.

No aplicar los productos de la gama **Mapefloor CPU+** indicados en la tabla sin añadir **Mapecolor CPU+**. Para más detalles técnicos y de aplicación, consultar las Fichas Técnicas de los productos correspondientes.

CONSUMO

Producto	Comp. A	Comp. B	Comp. C	Mapecolor CPU+
Mapefloor CPU+/MF	2 unidades	2 unidades	1 saco	2 unidades
Mapefloor CPU+/NZ	1 unidad	1 unidad	1 saco	1 unidad
Mapefloor CPU+/RT	1 unidad	1 unidad	1 saco	1 unidad
Mapefloor CPU+/HD	1 unidad	1 unidad	1 saco	1 unidad
Mapefloor CPU+/UD	1 unidad	1 unidad	1 saco	1 unidad
Mapefloor CPU+/SR	1 unidad	1 unidad	1 saco	1 unidad
Mapefloor CPU+/TC	1 unidad	1 unidad	1 saco	1 unidad
Mapefloor CPU+/COVE	1 unidad	1 unidad	1 saco	1 unidad

COLORES

Rojo, verde, ocre, gris, beige, azul y naranja.

PRESENTACIÓN

Unidades de 0,23 Kg

ALMACENAMIENTO

12 meses en su envase original cerrado, en ambiente seco y a temperatura comprendida entre +10°C y +30°C. Proteger de las heladas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y LA PUESTA EN OBRA

Para una ulterior y completa información en referencia al uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Seguridad disponible en nuestra web www.mapei.es.
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

DATOS TÉCNICOS (valores característicos)

DATOS RELATIVOS AL PRODUCTO

Aspecto:	pasta			
Colores:	rojo, verde, ocre, gris, beige, azul, naranja			
Densidad:	aprox. 1,30÷1,60 g/cm ³			
Relación de mezcla con la gama de productos Mapefloor CPU+:	A	B	C	Mapecolor CPU+
Mapefloor CPU+/MF	2x2,0	2x2,16	20	2x0,23
Mapefloor CPU+/RT	2,0	2,16	18,5	0,23
Mapefloor CPU+/HD	2,0	2,16	20,5	0,23
Mapefloor CPU+/NZ	2,0	2,16	17	0,23
Mapefloor CPU+/UD	2,0	2,16	19	0,23
Mapefloor CPU+/SR	2,0	2,16	19	0,23
Mapefloor CPU+/COVE	2,0	2,16	25	0,23
Mapefloor CPU+/TC	2,0	2,16	2,5	0,23

ADVERTENCIA

Las indicaciones y las prescripciones arriba descritas, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas y deberán ser confirmadas mediante aplicaciones prácticas concluyentes; por lo tanto, antes de emplear el producto, quien vaya a usarlo deberá determinar si es apropiado o no para el uso previsto y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso.

Consulte siempre la última versión actualizada de la Ficha Técnica, disponible en la página web www.mapei.com

INFORMACIÓN LEGAL

El contenido de esta Ficha Técnica puede ser reproducido en otros documentos de proyecto, pero el documento resultante no podrá, de ninguna manera, reemplazar o integrar la Ficha Técnica vigente en el momento de la aplicación del producto MAPEI.

La Ficha Técnica más actualizada está disponible en nuestro sitio web www.mapei.com

CUALQUIER ALTERACIÓN DEL TEXTO O DE LAS CONDICIONES ACTUALES CONTENIDAS EN ESTA FICHA TÉCNICA O DE ELLA DERIVADAS, EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE MAPEI.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Suministro y aplicación en obra de pasta colorante a base de pigmentos altamente seleccionados (tipo **Mapecolor CPU+** de MAPEI) para la coloración de formulados a base de poliuretano-cemento (tipo gama **Mapecolor CPU+** de MAPEI). El colorante deberá ser añadido a los formulados de poliuretano-cemento durante la fase de preparación de las mezclas, con mezclador a bajas revoluciones hasta obtener un compuesto homogéneo y uniforme.

El producto deberá presentar las siguientes características:

Aspecto:	pasta
Colores:	rojo, verde, ocre, gris, beige, azul, naranja
Densidad:	áprox. 1,30÷1,60 g/cm ³

8994-10-2023-ES

La reproducción de textos, fotografías e ilustraciones de esta publicación está totalmente prohibida y será perseguida por la ley

