

MORCEMCRIL[®] FLEXIBLE

Revestimiento sintético-mineral elástico



DESCRIPCIÓN

Revestimiento sintético mineral con propiedades elásticas, se presenta en pasta y está indicado para la impermeabilización y decoración de todo tipo de fachadas e interiores. Formulado con aditivos capaces de prevenir y retardar la aparición de mohos y algas, también incorpora propiedades hidrófugas que evitan la absorción temporal de humedad y reduce el ensuciamiento causado por la misma. Revestimiento decorativo para el sistema de aislamiento térmico exterior TRADITERM[®]. (SATE/ETICS).

COMPOSICIÓN

Producto a base de resinas acrílicas con reticulación interna y reticulación uv., cargas y pigmentos minerales, aditivos y agua.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Elástico.
- Propiedades hidrófugas.
- Altamente impermeable.
- Antimoho y antivitrín.
- Permeable al vapor de agua.
- Puentea fisuras de hasta 2 mm.
- Aplicación rápida.
- Acabado fratasado, gota y gota chafada.
- Compatible con la mayoría de los soportes.
- Resistente a la intemperie.
- Resistente al envejecimiento, atmósfera de ciudades y radiación ultravioleta.
- Adherencia excelente sobre soportes tradicionales.
- Lavable.

SOPORTES

- Compatible con soportes de morteros minerales, hormigón, mortero monocapa, yeso, cartón yeso y sobre soportes ya pintados.
- No es compatible con revocos de cal fresca, resinas o barnices, pinturas al temple, a la cal o de silicatos.
- Los soportes deben estar limpios, libres de polvo, partículas sueltas, restos de pinturas antiguas, aceites, etc.

MODO DE EMPLEO

- Sobre soportes disgregables en superficie, aplicar previamente la imprimación FIJAMOR.
- Siempre debe usarse, previamente a su aplicación, una mano de FONDO MORCEMCRIL.
- Agitar hasta una perfecta homogenización de la mezcla.
- El producto se suministra listo al uso, y puede ser aplicado a llana ó mediante proyección a pistola.
- En caso de ser aplicado a mano, puede regularse su consistencia y trabajabilidad, añadiéndose agua hasta un máximo de 250 ml por envase de 20 kg. En el caso de ser aplicado a pistola, puede añadirse agua hasta un máximo de 1 litro por envase de 20 kg. Este ajuste dependerá de la bomba a utilizar.

MORTEROS DE DECORACIÓN

MORCEMCRIL[®] FLEXIBLE

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

Remover bien justo antes de su aplicación.

- Una vez extendido el producto sobre el soporte y perdida su pegajosidad sobre el fratas, proceder a fratar el material.
- La limpieza de los útiles de trabajo, se realiza con abundante agua, inmediatamente después de su utilización. Si quedan restos secos, limpiar con disolvente tipo aguarrás.
- Textura: Normal.

- No aplicar por debajo de 5°C, ni por encima de 30°C, con sol directo, lluvia o con riesgo de heladas.
- No aplicar sobre superficies horizontales o inclinadas con un ángulo inferior a 45°.
- Proteger las aristas superiores del revestimiento frente a la penetración del agua de lluvia.
- Para asegurar la uniformidad del color, se recomienda solicitar la cantidad total de producto necesario, en un único suministro. En cualquier caso, no mezclar o alternar diferentes partidas de fabricación en un mismo paño.
- En la aplicación con máquina de proyección, mantener la presión y el mismo ángulo de proyección, así como la distancia de separación con respecto al soporte, para evitar cambios en la apariencia final del producto.
- Proteger el entorno de la superficie a aplicar, limpiar con agua cualquier posible salpicadura sin dejar que el producto seque o endurezca.

PRESENTACIÓN

MORCEMCRIL Flexible se presenta en bidones de 20 Kg. Producto bajo pedido. Hasta 2 años en su envase de origen bien cerrado, en lugares frescos y secos reservados de la interperie o el sol directo, y evitando que esté expuesto a temperaturas inferiores a 5°C o mayores de 35°C.

NOTA

Las instrucciones de forma de uso, se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. Es responsabilidad del consumidor asegurarse de que el producto resulta adecuado al uso que desea darle. La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada, ya que las condiciones de aplicación quedan fuera de nuestro control. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad.

DATOS TÉCNICOS

Viscosidad	500 dPas±100
Densidad	1,75 Kg/l ±0,05
Rendimiento	2 a 3 Kg/m ²
Adherencia	Sobre hormigón mayor de 15 Kg/cm ²
Tiempo de secado	2 h. Completo < 24 h. Curado en 14 días aprox.
Acabados	Fratasado, gota o gota chafada
Colores	Carta de colores